

規格	熱處理用	規格敘述	加工合金代號	化學成分(%)	Si	Mg	Ca	Cr	Mn	Zn	Zr	Ti	Fe	other	主合金特性	標準的製品形狀	代表用途	比重(g/cm <sup>3</sup> 次方)	彈性率(kg/mm <sup>2</sup> 次方×1000)	剛性率(kg/mm <sup>2</sup> 次方×1000)	熔點溫度範圍(°C)	比熱(0-100°Ccal*°C)	線膨脹率(20-100°C, 62°F-212°F)1/in	熱傳導率(25°C)0.161in	比電容阻(20°C)0.161in	等容量導電體(20°C)IACS	耐蝕性	橋樑皮膜性	熔接性	鍍鍍性	鑄造性	切削加工性	切削性	熱工硬度(O材料)kg/mm <sup>2</sup> 次方	其他備註		
AA規格	非	Al-Mg鋁鎳錳合金	5052	-	4Fe 0.45	2.2-2.8	0.10	0.15-0.35	0.10	0.10				0.05* 0.15	有中等程度之加工硬化合金。利用率高。成形加工性。耐蝕性非常良好。耐久性能也好。	棒、線、擠製材。	一般合金，在海洋應用中之板及構造材。	2.69	7.2	2.7	595-650	0.23	23.4*10	0.33	0.049	35	極佳	極佳(橋樑氧化用材料)	優良	劣	優良	優良(特別對O材料)	尚可	47	*熔接用電擊棒及熔接線時應Be(0.0038%)以下		
AA規格	是	Al-Mg-Si鋁錳錫合金	6061		0.40-0.8	0.8-1.2	0.15-0.40	0.04-0.35	0.15	0.25		0.15	0.7	0.05 0.15	在退火或固溶處理狀態下，可取同等之成形加工。由於處理可發揮等量的性能。耐蝕性良好，強度中等。接合也良好。	板、棒、擠製材。	構造工作物，道路及鐵路輸送物關係材料。	2.71	7.0	2.7	580-650	0.22	23.6*10	0.37	0.043	40	好	好	好	好	好	好	-	好(O及T4材料)	-	30 T4-25 T6-17(棒系)	
AA規格	是	Al-Mg-Si鋁錳錫合金	6063		0.20-0.6	0.45-0.9	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10	0.35	0.05 0.15	擠製性佳。有中等度之強度，對複雜形狀之擠製材好。耐蝕性高，在T4材加工性良好，表面加工也好。	擠製材、管、棒、線、鍛造品。	知識或體之建築部材，散水管。	2.71	7.0	2.7	600-650	0.21	23.4*10	0.48	0.033	53	優良	優良	好	好	-	好(特別T4材料)	-	25 T1-42 T5-60 T6-73			